



PRODUKTDATABLAD

FPS-PRIMER

Underlag

Alla former av underlag som FPS-Gipsputs skall appliceras på skall vara fast och fritt från smuts och damm. Exempel på icke-sugande underlag är kakel, slät betong, stål eller asfalt.

FPS-Primer är framtagen som förbehandling och grundning av alla underlag som på grund av hög täthet och undermålig sugförmåga inte är lämpliga som putsunderlag obehandlade.

Funktionen för en primer är att agera vidhäftningsskikt mellan ett underlag med undermålig sugförmåga och den efter-applicerade gipsputsen.

Tillblandning

FPS-Primer behöver ej blandas med något annat medel, utan används direkt ur levererad behållare.

Applicering

Underlaget skall vara rengjort och torrt innan primer appliceras där primern skall ha rörts om strax innan arbetet påbörjats. Notera att primern bör röras om periodvis under arbetets gång.

Efterbehandling

Ytor som behandlats med FPS-Gipsputs kan putsas när primern är helt torr och ej klibbar, vilket normalt innebär efter cirka 3 timmars torktid.

Rengöring

Stänk av FPS-Primer på ytor som ej ämnats primas skall omgående spolas av med vatten och eventuellt gnuggas med vatten och svamp. I de fall då primern hunnit torka kan aceton och gnidredskap avlägsna oönskade stänk.

SPECIFIKATION

Arbetstemperatur	Ner till +5 °C	Densitet	1.4g/cm ³
Förbrukning	Cirka 250g/m ²	pH-värde	>9
Förvaring	Rumstemperatur	Dyn. Viscositet	3000 mPa

Då det råder varierande förhållanden och förutsättningar i varje enskilt fall av bruk med FPS-Primer kan SMP inte ansvara för annat än att informationen i detta produktblad är korrekt. Flertalet faktorer som ligger utanför SMPs ansvar, oavsett detta direkt påpekas eller ej, innefattar arbetsutförande, bearbetning, konstruktion, kombinationseffekter, lagring och lokala förhållanden.

Internet	Telefoni	Leverans	Bank
www.fpsbrandskydd.se info@fpsbrandskydd.se	Växel 08-590 363 40 Fax 08-590 363 41	Tällbacksgatan 11, Hus 1 195 72 ROSERSBERG	Handelsbanken